

INGLAB S.A

INGENIERIA Y LABORATORIO S.A

CALLE ESTADIO URB, COHEN CHITRE, PROV. DE HERRERA REP, DE PANAMA

TEL 6484 6046 / 6408 1813 / 979-0281

correo inglabsa@hotmail.es

DESGASTE POR ABRASION

Empresa: Agrogranadera Monopoly, S. A.

Clase de Material: Roca Virgen

Localización: Los Pinedos, Cañazas

Esferas - Cantidad: 11

Tiempo de Prueba: 15 minutos

Fecha: 24/01/19

Diámetro: 46.8 mm

RPM: 30

Peso c/u: 442 g.

Método: B

Tamices (mm)		Peso Original de la Muestra
% que Pasa	% Retenido en	
1 1/2"	1"	0
1"	3/4"	0
3/4"	1/2"	2500
1/2"	3/8"	2500
3/8"	1/4"	0
1/4"	Nº4	0
Nº4	Nº8	
TOTAL		5000

- (a) Peso Original de la Muestra
(b) Peso de Material Retenido en Tamiz No. 12
(c) Pérdida de Peso (a-b)
(d) Porcentaje de Desgaste

5,000 g.

3,950 g.

1,050 g.

21.0%

ING LAB S.A.
Ingeniería y Laboratorio S.A.
[Firma]

CARLOS H. NIETO P.
INGENIERO CIVIL
Licencia N° 85-006-038
[Firma]
FIRMA
Ley 15 del 26 de Enero de 1959
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA